

1K-Pistolenschäum

- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen
- Beständig gegen Alterungs- und Witterungseinflüsse
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln, Farben und Chemikalien
- Nicht UV-beständig

Farbe	Champagner
Basis	Polyurethan
Hautbildung	ca. 7 Min.
Schneidzeit	ca. 30 Min.
Freigeschäumte Dichte	ca. 22 kg / m ³
Schallisolation	ca. 58 dB
Schaumausbeute	ca. 38 l
Druckfestigkeit	ca. 21 kPA
Wasseraufnahme	ca. 0.27 kg / m ²
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Lagertemperatur	+5°C bis +35°C
Lagerstabilität	18 Monate

Die Jakob Küng AG behält sich das Recht vor, die Daten und die technischen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern.