

1K-Montageschaum mit Rührchen

- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen
- Beständig gegen Alterungs- und Witterungseinflüsse
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln, Farben und Chemikalien
- Nicht UV-Beständig

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Farbe | Champagner |
| Basis | Polyurethan |
| Hautbildung | ca. 8 Min. |
| Schneidzeit | ca. 30 Min. |
| Freigeschäumte Dichte | ca. 29 kg / m ³ |
| Schallisolation | ca. 58 dB |
| Schaumausbeute | ca. 29 l |
| Druckfestigkeit | ca. 21 kPA |
| Wasseraufnahme | ca. 0.23 kg / m ² |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis +90°C |
| Verarbeitungstemperatur | +5°C bis +35°C |
| Lagertemperatur | +5°C bis +35°C |
| Lagerstabilität | 18 Monate |

Die Jakob Küng AG behält sich das Recht vor, die Daten und die technischen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern.