

2K-Montageschaum

- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen
- Beständig gegen Alterungs- und Witterungseinflüsse
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln, Farben und Chemikalien
- Nicht UV-Beständig

Farbe	Hellgrün
Basis	Polyurethan
Aushärtungsgeschwindigkeit*	ca. 20 Min.
Klebefreiheit der Oberfläche*	ca. 8 Min.
Schneidbar*	ca. 15 Min.
Entspreizbar*	ca. 45 Min.
Voll belastbar*	ca. 4 h
Expansion	äusserst gering
Druckspannung bei 10 % Stauchung	0.5 N / mm ²
Wasseraufnahme	ca. 0.3 Vol. %
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1)	B2

* 30 mm Schaumstrang gemessen bei 23°C / 50 % r. L.

Die Jakob Küng AG behält sich das Recht vor, die Daten und die technischen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern.