

Silikon

- Neutral vernetzend, nicht korrosiv gegenüber Metallen
- Fungiziert
- Keine Geruchsbelästigung
- Beständig gegenüber UV-Strahlung, Alters- und Witterungseinflüssen
- Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien

Vernetzungssystem	Oxim
Hautbildung	ca. 7 Min.
Durchhärtezeit	ca. 2-3 mm / Tag
Shore-A-Härte	ca. 22
Bruchdehnung	ca. 600 %
Dauerdehnbarkeit	ca. 25 %
Temperaturbeständigkeit	-60°C bis +150°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Lagertemperatur	+5°C bis +30°C
Lagerstabilität	12 Monate

Die Jakob Küng AG behält sich das Recht vor, die Daten und die technischen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern.