

Montagekleber

- Hohe Anfangshaftung
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Nahezu geruchlos
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Haftet auf leicht feuchten Untergründen
- Beständig gegenüber UV- Strahlung, Alters- und Witterungseinflüssen

- Einsatzbereich Metalle, Aluminium, Stahl, Glas, Holz
 Beton, Gips, Styropor, Kork und Emaille

Farbe	Weiss
Basis	1K-Hybrid-Polymer
Hautbildungszeit	ca. 10 Min.
Durchhärtezeit	ca. 2-3 mm / Tag
Shore-A-Härte	ca. 40
Bruchdehnung	ca. 750 %
Dauerdehnbarkeit	ca. 20 %
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Lagertemperatur	+5°C bis +30°C
Lagerstabilität	12 Monate

Die Jakob Küng AG behält sich das Recht vor, die Daten und die technischen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern.