Zink-Spray

- Schnelltrocknend
- Hervorragender kathodischer Korrosionsschutz
- Gut punktschweissbar

Basis	Expoxy-Ester
Farbton	Grau
Ergiebigkeit	1.25 bis 1.57 m^2
Staubtrocken*	10 bis 15 Min.
Klebfrei*	20 bis 30 Min.
Ausgehärtet / Überlackierbar*	24 h
Temperaturbeständigkeit	bis +350°C
VOC-Gehalt	ca. 54 % w / w

* Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke

Die Jakob Küng AG behält sich das Recht vor, die Daten und die technischen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern.