

2-Komponenten-Epoxy Metall

- Extrem hohe Adhesivkraft
- Schnelle und hochfeste Reparaturen an Metallteilen
- Mechanisch bearbeitbar (bohren, feilen, fräsen)
- Beständig gegen Alkohol, Ester, Salzwasser, Öl, Kraftstoff und den meisten Säuren und Laugen

Zusammensetzung	Epoxydharz Aluminiumgefüllt
Farbe	Aluminium
Handfestigkeit	5- 10 Min.
Aushärtezeit	30 Min.
Endfestigkeit	3 h
Temperaturbeständigkeit	-35°C bis +180°C
Druckfestigkeit	84 N / mm ²
Zugfestigkeit	20 N / mm ²
Shore Härte	80 D
Haltbarkeit	12 Monate

Die Jakob Küng AG behält sich das Recht vor, die Daten und die technischen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern.